Method for stripping a coating from a part

Publication number: EP1473387

Publication date: 2004-11-03

Inventor: KRUEGER URSUS DR (DE); KOERTVELYSSY DANIEL

(DE); REICHE RALPH (DE); STEINBACH JAN (DE);

WINKLER GABRIELE (DE)

Applicant: SIEMENS AG (DE)

Classification:

- international: C25F5/00; C25F5/00; (IPC1-7): C25F7/00; C25F5/00

- european: C25F5/00

Application number: EP20030010059 20030502 Priority number(s): EP20030010059 20030502

Also published as:

図 WO2004097070 (A1)

Cited documents:

US4539087

US2003062271

EP1094134

Report a data error here

Abstract of EP1473387

Removing a coating from a component (9) comprises applying a voltage and a further pole (12) to the component so that a current flows through an electrolyte (6). The time history represents the state of the coating removal process and is used to decide the amount of time the component is to stay in the electrolyte.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

THIS PAGE BLANK (USPTO)



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11) EP 1 473 387 A1

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag: 03.11.2004 Patentblatt 2004/45

(51) Int CI.7: C25F 7/00, C25F 5/00

(21) Anmeldenummer: 03010059.8

(22) Anmeldetag: 02.05.2003

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR
HU IE IT LI LU MC NL PT RO SE SI SK TR
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL LT LV MK

(71) Anmelder: SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT 80333 München (DE)

(72) Erfinder:


 Krüger, Ursus, Dr. 14089 Berlin (DE)

- Körtvelyssy, Daniel 13467 Berlin (DE)
- Reiche, Ralph
 13465 Berlin (DE)
- Steinbach, Jan 13353 Berlin (DE)
- Winkler, Gabriele 13587 Berlin (DE)

(54) Verfahren zur Entschichtung eines Bauteils

(57) Betriebsbeanspruchte Bauteile werden oft durch eine Säurebehandlung wieder der Verwertung zugeführt. Die Zeitdauer, während dessen die Bauteil in der Säure verbleiben ist bisher standardmäßig festgelegt, so dass individuelle Beanspruchungen nicht berücksichtigt sind.

Das erfindungsgemäße Verfahren zur Entschichtung eines Bauteils schlägt vor, dass zumindest wiederholt eine Spannung an dem Bauteil angelegt wird wodurch ein Strom (I) fließt, dessen zeitlicher Verlauf den Zustand des Entschichtungsprozesses darstellt und zur Entscheidung über die Beendigung oder Unterbrechung der Säurebehandlung genutzt wird.



Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

10

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Entschichtung eines Bauteils nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

[0002] Betriebsbeanspruchte Bauteile, wie z.B. Turbinenschaufeln von Gasturbinen werden einer Säurebehandlung unterzogen, so dass das Bauteil wieder verwendet werden kann.

Im Falle von Gasturbinenschaufeln werden die betriebsbeanspruchten MCrAIY-Schichten auf dem Bauteil abgelöst, indem sie in ca. 50° - 80°C warme 20%-tige Salzsäure getaucht werden. Nach einer aus Erfahrungswerten abgeleiteten Zeitdauer werden die Schaufeln aus dem Säurebad genommen, mit Wasser gespült und anschließend abrasiv gestrahlt. Die Prozessfolge Säurebad und Strahlen wird dabei mehrfach wiederholt, bis die gesamte MCrAIY-Schicht ab- bzw. aufgelöst ist. Die Wiederholung der einzelnen Prozessschritte ist in der Regel notwendig, da durch die Säure ausschließlich oberflächennahe aluminiumhaltige Phasen der MCrA-IY-Schicht aufgelöst werden. Tieferliegende Bereiche der MCrAIY-Schicht können daher nicht in einem Schritt aufgelöst werden. An der Oberfläche bleibt eine poröse Schichtmatrix zurück, welche nachfolgend mittels Bestrahlen bspw. mechanisch entfernt wird.

Die Zeitdauer, in der die Schaufeln in der Säure verbleiben, spiegelt dabei nicht die tatsächliche für die individuelle Schaufel benötigte Zeit bis zum Stopp des Auflösungsprozesses wieder, sondern wird standardmäßig auf eine bestimmte Zeit festgelegt. Die Verweildauer im Säurebad wird dabei aufgrund von allgemeinen Erfahrungswerten festgelegt.

[0003] Jedoch ist jedes Bauteil individuell verschieden stark beansprucht, so dass eine feste Vorgabe zu unterschiedlichen oder nicht vollständigen Auflösungsverhalten der beanspruchten Oberfläche führt. Vielfach verbleiben die Bauteile auch ohne weiteren Fortschritt der Entschichtung bis zum Ablauf der vorgegebenen Zeitspanne in dem Säurebad.

[0004] Es ist daher Aufgabe der Erfindung eine individuelle Festlegung der minimal notwendigen Auflösungsdauer pro individueller Schaufel (Typ Beschichtungsdicke, Zustand nach Betriebsbeanspruchung, usw.) zu ermöglichen.

[0005] Die Aufgabe wird gelöst durch ein Verfahren zur Entschichtung eines Bauteils gemäß Anspruch 1.

[0006] Dabei wird eine Spannung zumindest zeitweise an das Bauteil und einem weiteren Pol angelegt, währenddessen sich das Bauteil in einem Entschichtungsmittel, insbesondere in einem Säurebad befindet, wodurch ein Strom fließt. Der zeitliche Verlauf des Stroms weist charakteristische Merkmale auf, die den aktuellen Entschichtungszustand des Bauteils widerspiegeln und die Bestimmung eines Endpunktes des Entschichtungsverfahrens ermöglichen. Über den Stromfluss kann also erkannt werden, ob die Entschichtung überhaupt noch weiter voranschreitet. Somit kann

diese Information zur Entscheidung über die Bearbeitung oder Unterbrechung des Aufenthalts des Bauteils in dem Mittel herangezogen werden.

[0007] In den Unteransprüchen sind weitere vorteilhafte Verfahrensschritte aufgelistet, die in vorteilhafter Weise miteinander kombiniert werden können.
[0008] Es zeigen

Figur 1 eine Vorrichtung um das erfindungsgemäße Verfahren durchzuführen und

Figur 2 einen zeitlichen Stromverlauf, der sich bei der Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens ergibt.

[0009] Figur 1 zeigt eine Vorrichtung 1, mit der das erfindungsgemäße Verfahren durchgeführt werden kann

[0010] Die Vorrichtung 1 besteht aus einem Behälter 3, beispielsweise metallisch, in dem ein Mittel 6, eine Säure 6 oder ein Elektrolyt 6 angeordnet ist, die zumindest teilweise zur Entschichtung eines Bauteils 9 dienen. In dem Mittel 6 oder in einer Säure 6 ist das Bauteil 9 angeordnet, dessen Oberflächenbereich aufgelöst werden soll. Dies geschieht beispielsweise durch den Säureangriff auf die bspw. betriebsbeanspruchte Oberfläche des Bauteils 9. Erfindungsgemäß ist eine Spannungs/Stromquelle 18 vorhanden, die elektrisch über Verbindungsmittel 15 mit dem Bauteil 9 verbunden ist. Ein Stromkreis kann dadurch geschlossen werden, dass die Verbindungsmittel 15 mit einem Pol, d.h. einer Elektrode 12, die in der Säure 6 angeordnet ist oder mit dem Behälter 3 verbunden werden, so dass ein Strom zwischen Bauteil 9 und dem Pol 3, 12 fließen kann, der auch gemessen werden kann.

Der Strom fließt über das Innere des Bauteils 9 durch die beanspruchte Oberfläche des Bauteils 9 und durch das Mittel 6 hin zu der Elektrode 12 oder den Behälter
 Der Strom kann kontinuierlich oder diskontinuierlich fließen. So kann daher in regelmäßigen und unregelmäßigen Abständen ein Spannungspuls angelegt werden

Bigen Abständen ein Spannungspuls angelegt werder und der Strom gemessen werden.

[0011] Ein solcher zeitlicher Verlauf des Stroms ist in Figur 2 dargestellt. Der Strom I steigt am Anfang mit der Zeit t an und ist nach einem gewissen Zeitpunkt zunächst im wesentlichen konstant. Die Entschichtung ist noch nicht vollständig erfolgt, d.h. die Entschichtungsrate ist noch hoch.

Nach einer gewissen Zeit t sinkt der Strom I. Das Absinken (Bereich oder Punkt 27 in der Kurve I(t)) des Stroms I zeigt an, dass nur noch wenig Schichtmaterial aufgelöst wird. Der Auflöseprozess kann daher gestoppt werden, wenn bspw. ein vorgegebener Vergleichswert für die Stromstärke erreicht ist.

[0012] Wenn die Messspannung nur für sehr kurze Zeit angelegt wird, wird der Auflösungsprozess nicht durch den Elektrolyseprozess, sondern allein durch den Säureangriff dominiert.

Wenn bspw. eine konstante Spannung dauerhaft ange-

10

30

legt wird, ergibt sich aber ebenfalls eine zeitliche Veränderung des Stromes (Fig. 2), der ermittelt und zur Bestimmung des Endpunktes des Entschichtungsprozesses benutzt werden kann.

[0013] Der zeitliche Verlauf des Stroms I(t) 24 kann auch aus einzelnen Messpunkten 21 ermittelt werden, die in regelmäßigen oder unregelmäßigen Abständen bestimmt werden.

[0014] In einem Behälter 3 können auch mehrere Bauteile 9 zur Entschichtung angeordnet werden, wobei für jedes Bauteil individuell eine Stromkurve I(t) ermittelt wird, so dass die Bauteile ggf. unterschiedlich lang in dem einem Behälter 3 sind.

Ein weiteres Bauteil 9 kann auch als Pol 12 dienen. [0015] Das Verfahren kann auch in Teilschritten durchgeführt werden. Dabei wird jeweils in einem Verfahrenszwischenschritt eine abrasive Entschichtung durchgeführt, die Rückstände von Säureprodukten entfernt und/oder zur Beschleunigung der Entschichtung führt, da sich nach einem gewissen zeitlichen Aufenthalt des Bauteils 9 in dem Mittel 6 bspw. eine spröde Schicht gebildet hat, die sich abrasiv besser entfernen lässt. Ebenso kann eine Wässerung des Bauteils 9 in einem Verfahrenszwischenschritt durchgeführt werden. Danach wird das Bauteil 9 erneut in dem Mittel (6) angeordnet wird.

Die Verfahrensschritte Behandlung des Bauteils 9 im Mittel 6, abrasive Bestrahlung können beliebig-wiederholt werden.

Patentansprüche

- Verfahren zur Entschichtung eines Bauteils (9), bei dem das Bauteil (9) in einem Mittel (6) angeordnet ist,
 - das die Oberfläche des Bauteils (9) zumindest teilweise angreift,

dadurch gekennzeichnet, dass

zumindest zeitweise eine Spannung an das Bauteil (9) und einen weiteren Pol (3, 12) angelegt wird, so dass ein Strom (I) zumindest durch das Mittel (6) fließt,

dessen zeitlicher Verlauf (I(t)) den Zustand des Entschichtungsprozesses darstellt und zur Entscheidung über die Beendigung oder Unterbrechung des Aufenthalts des Bauteils (9) in dem Mittel (6) herangezogen wird.

- Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass als weiterer Pol eine Elektrode (12) in dem Mittel (6) verwendet wird.
- Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass als Mittel (6) eine Säure verwendet wird


 Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Strom (I) am Anfang des Entschichtungsprozesses mit der Zeit (t) ansteigt und dann relativ konstant bleibt.


- Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass ein Absinken des Stroms (I(t)) im zeitlichen Verlauf, insbesondere auf einen vorgegebenen Vergleichswert, einen Endpunkt des Entschichtungsprozesses markiert.
- 6. Verfahren nach Anspruch 1,
 dadurch gekennzeichnet, dass
 das Verfahren in Teilschritten durchgeführt wird,
 wobei jeweils in einem Verfahrenszwischenschritt
 eine abrasive Entschichtung stattfindet und
 das Bauteil (9) danach erneut in dem Mittel (6) angeordnet wird.
 - Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass in einem Verfahrenszwischenschritt das Bauteil (9) gespült wird.
 - Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Spannung nur zeitweise angelegt wird.
 - Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Spannung gepulst wird.
- 10. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass ein Behälter (3) für das Mittel (6) verwendet wird, und dass mehrere Bauteile (9) in einem Behälter (3) vorhanden sind,
 - für die (9) jeweils ein individueller zeitlicher Verlauf (I(t)) ermittelt wird.

50

55

FIG 1







EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung EP 03 01 0059

	EINSCHLÄGIGE DO	KUMENTE		
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments m der maßgeblichen Teile	it Angabe, soweit erforderlich,	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.CL7)
х	US 4 539 087 A (MAGYAR 3. September 1985 (1985 * Ansprüche 1,6; Abbild	-09-03)	1-10	C25F7/00 C25F5/00
x	US 2003/062271 A1 (FERR ET AL) 3. April 2003 (* Seite 8, Absatz 104 - Anspruch 1; Abbildung 5	2003-04-03) Absatz 105;	1-10	
A	EP 1 094 134 A (GEN ELE 25. April 2001 (2001-04 * Seite 5, Zeile 26 - Z 1,6 *	-25)	1-10	
				RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.CI.7)
				C25F
				·
Der vorti	iegende Recherchenbericht wurde für al	le Patentanerriche entelli		
	Recherchenort	Abschiußdatum der Recherche		Profes
	1ÜNCHEN	28. August 2003	Tonn	Profer
MUNCHEN KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : lechnologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischentlikeratur			eorien oder Grundsätze erst am oder cht worden ist ment lokument	

5

EPO FORM 1503 03.82 (P04C03)

ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.

EP 03 01 0059

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben.
Die Anglaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am

Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

28-08-2003

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichun	
US	4539087	Α	03-09-1985	HU	186150	В	28-06-1985
				AT	381329	В	25-09-1986
				ΑT	376783		15-02-1986
				CH	657385		29-08-1986
				ĊS	251080		11-06-1987
				DD	218399		06-02-1985
				DE	3338175		03-05-1984
				DK	495983		30-04-1984
				FI	833892		30-04-1984
				FR	2535349		04-05-1984
				GB	2129443		16-05-1984
				IT	1169647	n ,b	03-06-1987
				JP	59166700		20-09-1984
				NL	8303736		16-05-1984
				NO	833930		30-04-1984
				SE	8305928		30-04-1984
			·	YU	215883	A1	30-04-1986
US	2003062271	A1	03-04-2003	KEI	NE		
FP	1094134	Α	25-04-2001	US	6352636	R1	05-03-2002
_,	1071131	,,	23 01 2001	BR	0004898		29-05-2001
				CZ	20003794		15-08-2001
				EP.	1094134	_	25-04-2001
				ĴΡ	2001172799		26-06-2001
				SG	87182		19-03-2002
					6/102		19-03-2002

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82